ООО «ЭЛЕМЕНТА ГРУПП»

620092, Свердловская область,
Г.О. Екатеринбург, г. Екатеринбург,
Тер. Ново-Свердловская ТЭЦ, стр.29А, офис 201
ОГРН 1246600037320
ИНН/КПП 6670525043/667001001

ООО "Элемента Групп" (Elementa Group) - прогрессивное научно-производственное **предприятие полного цикла** по выпуску полимерных компаундов, объединяющее под своим началом возможности и компетенции, знания и опыт группы компаний, работающих на единой сырьевой базе для переработки и производства конечного продукта из полимеров. **Elementa Group это центр компетенций, который защищает интересы клиента.**

Element ПВД 153-10К (ГОСТ16336)
Полиэтилен высокого давления (низкой плотности)

Описание

Element ПВД 153-10К (ГОСТ16336) –композиционный материал на основе полиэтилена высокого давления (ПВД), производится согласно **ГОСТ 16336.**

Применение

Element ПВД 153-10К (ГОСТ16336) предназначен для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии. 153-10К характеризуется стойкостью к термоокислительному старению при переработке и эксплуатации, а также к фотоокислительному старению при эксплуатации.

Характеристики

	Наименование показателя	Единицы измерения	Норма	Результаты испытаний	Метод испытаний
1	Плотность	г/см3, не менее	0,919-0,922	0,920	ГОСТ 15139
2	Показатель текучести расплава	г/10 мин, при нагрузке 2,16 кг	0,21 -0,39	0,25	ГОСТ 11645
3	Разброс показателя текучести расплава	%, не более	10	8	ГОСТ 16336
4	Массовая доля летучих веществ	%, не более	0,1	0,1	ГОСТ 26359
5	Стойкость к растрескиванию под напряжением	ч, не менее	1000	соответствует	ГОСТ 13518
6	Предел текучести при растяжении.	МПа, не менее	9,8	11	ГОСТ 11262
7	Прочность при разрыве	МПа, не менее	13,7	14,1	ГОСТ 11262
8	Массовая доля экстрагируемых веществ*	%, не более	0,6	0,45	ГОСТ 26393
9	Относительное удлинение при разрыве*	%, не менее	600	635	ГОСТ 11262
10	Стойкость к термо-окислительному старению*	ч, не менее	8	соответствует	ГОСТ 16336
11	Стойкость к фото-окислительному старению*	ч, не менее	500	соответствует	ГОСТ 16336
12	Твердость по Шору	шкала D	Не нормируется	39	ГОСТ 24621

* по результатам периодических испытаний

Рекомендации по переработке Element ПВД 153-10К(ГОСТ16336)

ООО «ЭЛЕМЕНТА ГРУПП»

620092, Свердловская область,
Г.О. Екатеринбург, г. Екатеринбург,
Тер. Ново-Свердловская ТЭЦ, стр.29А, офис 201
ОГРН 1246600037320
ИНН/КПП 6670525043/667001001

Element ПВД 153-10К(ГОСТ16336) перерабатывается методом экструзии. Материал технологичен в интервале от 150 до 240°С. Рекомендации по переработке материала

Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Хомут	Голова 1	Голова 2
160	170	180	190	200	200	210	210

При необходимости допускается изменение температурного режима ±20 ℃ на каждой зоне экструдера до достижения. Максимальная температура переработки материала 240 градусов.

Упаковка

Композиция упаковывается в полипропиленовые ламинированные или полиэтиленовые мешки по 25±0,2 кг, также материал может быть упакован в «биг-бэг» с полиэтиленовым вкладышем по
1000 кг.

Условия хранения

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления при условии хранения в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м
от нагревательных приборов.

Контактная информация

Сайт компании	Телеграмм чат с технологом
	@MIKHAIL_ARSENTYEV

С уважением,
Зам. генерального директора по технологии и техническому развитию ООО “Элемента Групп”
М. А. Арсентьев