ООО «ЭЛЕМЕНТА ГРУПП»

620092, Свердловская область,
Г.О. Екатеринбург, г. Екатеринбург,
Тер. Ново-Свердловская ТЭЦ, стр.29А, офис 201
ОГРН 1246600037320
ИНН/КПП 6670525043/667001001

ООО “Элемента Групп” (Elementa Group) - прогрессивное научно-производственное **предприятие полного цикла** по выпуску полимерных компаундов, объединяющее под своим началом возможности и компетенции, знания и опыт группы компаний, работающих на единой сырьевой базе для переработки и производства конечного продукта из полимеров. **Elementa Group это центр компетенций, который защищает интересы клиента.**

Element O-04

Полиолефиновая композиция для оптических кабелей и кабелей связи

Описание

Element O-04 –композиционный материал для высокоскоростного нанесения оболочки на оптические кабели и кабели связи, производится согласно ТУ 20.16.10–001-88028259-2024. **Предназначена для высокоскоростной экструзии до 2000 м/мин.**

Применение

Element O-04 композиционный материал предназначен для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии. **Композиция натурального цвета.**
Element O-04 специально разработан и опробован на оптических кабелях и кабелях связи. Характеризуется отличной стойкостью к термоокислительному и фотоокислительному старению, прост в переработке и нанесении. **Аналог марки HE 4872.**

Характеристики

	Наименование показателя	Единицы измерения	Норма	Результаты испытаний	Метод испытаний
1	Плотность	г/см3, не менее	0,950-0,960	0,956	ГОСТ 15139
2	Показатель текучести расплава	г/10 мин, при нагрузке 2,16 кг	0,7-1,5	1,2	ГОСТ 11645
3	Разброс показателя текучести расплава	%, не более	10	7	ГОСТ 16336
4	Массовая доля летучих веществ	%, не более	0,1	0,02	ГОСТ 26359
5	Стойкость к растрескиванию под напряжением	ч, не менее	500	соответствует	ГОСТ 13518
6	Предел текучести при растяжении.	МПа, не менее	19,0	21,2	ГОСТ 11262
7	Прочность при разрыве	МПа, не менее	21	22,3	ГОСТ 11262
8	Относительное удлинение при разрыве*	%, не менее	600	800	ГОСТ 11262
9	Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10^6 Гц	не более	2×10-4	1×10-4	ГОСТ 22372
10	Твердость по ШОР Д	не более	60	62	ГОСТ 24621
11	Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении, частоты 50 Гц, кВ/мм,	не менее	35	40	ГОСТ 6433.3

* по результатам периодических испытаний

ООО «ЭЛЕМЕНТА ГРУПП»

620092, Свердловская область,
Г.О. Екатеринбург, г. Екатеринбург,
Тер. Ново-Свердловская ТЭЦ, стр.29А, офис 201
ОГРН 1246600037320
ИНН/КПП 6670525043/667001001

Рекомендации по переработке Element O-04

Element O-04 перерабатывается методом экструзии. Материал технологичен в интервале от 150 до 240°С.
Рекомендации по переработке материала

Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Хомут	Голова 1	Голова 2
170	180	190	200	210	220	220	220

При необходимости допускается изменение температурного режима ±20 ℃ на каждой зоне экструдера до достижения.
Максимальная температура переработки материала 250 градусов.

Упаковка

Композиция упаковывается в полипропиленовые ламинированные или полиэтиленовые мешки по 25±0,2 кг, также материал может быть упакован в «биг-бэг» с полиэтиленовым вкладышем по 1000 кг.

Условия хранения

Гарантийный срок хранения – 8 лет со дня изготовления при условии хранения в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Контактная информация

Сайт компании	Телеграмм чат с технологом
	@MIKHAIL_ARSENTYEV

С уважением,
Зам. генерального директора по технологии и техническому развитию ООО “Элемента Групп”
М.А. Арсентьев